

NORGIPS START & FINISH

NORGIPS®

Gotowa dwufunkcyjna masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt g-k i całopowierzchniowego szpachlowania podłożu mineralnych



OPIS PRODUKTU

- Szpachlowanie połączeń płyt g-k wzmocnionych taśmą zbrojącą (Q1)
- Finiszowe szpachlowanie połączeń płyt g-k (Q2)
- Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni płyt g-k (Q3, Q4)
- Całopowierzchniowe, cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni podłożu mineralnym
- Wypełnianie zarysowań i ubytków na powierzchni o podłożu mineralnym
- Wtapianie narożników w systemach suchej zabudowy
- Szpachlowanie widocznych elementów mocujących i wykończeniowych
- Szpachlowanie powierzchni o niskiej przyczepności

ZALETY

- Uniwersalny produkt, który pozwala wykonać wszystkie etapy szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych i ich powierzchni (Q1, Q2, Q3, Q4). Zastępuje zarówno masy konstrukcyjne jak i finiszowe
- Możliwość stosowania jako masa finiszowa w przegrodach ogniochronnych (Q2, Q3, Q4)
- Doskonała przyczepność
- Możliwość stosowania w środowisku o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie)
- Wysoka odporność na spękania
- Możliwość mechanicznej aplikacji

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	3A zgodnie z EN 13963:2014
Reakcja na ogień	A2-s1, d0 – niepalny
Dopuszczalna grubość	0-3 mm nakładane w jednej warstwie
Temperatura stosowania	Min. 10°C
Zużycie	0,15 kg/m ² – szpachlowanie połączeń płyt g-k Norgips z użyciem taśmy (Q1) 0,10 kg/m ² – szpachlowanie finiszowe połączeń płyt g-k Norgips (Q2) 1,1 kg/mm/m ² – całopowierzchniowe szpachlowanie powierzchni (Q3, Q4)
Czas przydatności do użycia	12 miesięcy
Opakowanie	Wiaderka: 3,7 kg (18 lub 48 szt. na palecie), 20 kg (8 lub 33 szt. na palecie)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Opak.	Nazwa	Opis	Opak.	Nazwa	Opis
	NORGIPS EXTRA FINISH	Gotowa finiszowa masa szpachlowa		TAŚMA PAPIEROWA NORGIPS	Taśma do zbrojenia połączeń płyt g-k



Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie (kg)	Ilość na palecie		Numer GTIN
	(szt.)	(kg)	
3,7	18	66,6	5907651696307
3,7	48	177,6	5907651696307
20	8	160	5907651699056
20	33	660	5907651699056

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z tłuszczu, kurzu, pyłu i luźnych cząstek. W przypadku nakładania na powierzchnie o małej przyczepności (np. farby olejne), przed nałożeniem masy należy je zmatowić np. za pomocą papieru ściernego, a następnie oczyścić z pyłu i luźnych cząstek. Chłonne i niestabilne podłoża należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym.

NAKLADANIE MASY

Masę można nakładać zarówno ręcznie jak i mechanicznie. Maksymalna grubość masy nakładanej w jednej warstwie nie może przekraczać 3 mm.

PRZYGOTOWANIE MASY

Przed nałożeniem masy należy ją lekko wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. W przypadku mechanicznego nakładania masy można ją nieco rozrzedzić przez dodanie czystej wody w porcjach nie większych niż 250 ml do uzyskania wymaganej konsystencji. Po dodaniu wody masę należy wymieszać. Do nakładania należy używać czystych narzędzi.

DODATKOWE INFORMACJE

- Masę szpachlową należy stosować w temperaturach powietrza i podłoża min. +10°C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze +1°C do +35°C nie narażając produktu na przemarzanie oraz działanie promieni słonecznych. Po krótkotrwałym zamarznięciu rozmrozić produkt w temperaturze pokojowej.
- Czas wysychania masy szpachlowej uzależniony jest od wysokości temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniu (z reguły wynosi do 12 godzin).
- Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
- Więcej informacji na www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. +48 22 36 96 330

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.