

Gładź gipsowa do szpachlowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych i cienkowarstwowego szpachlowania podłoży mineralnych



OPIS PRODUKTU

- Finiszowe szpachlowanie połączeń płyt g-k (Q2)
- Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni płyt g-k (Q3, Q4)
- Wykonywanie gładzi gipsowych na podłożach mineralnych
- Wypełnianie zarysowań na powierzchni o podłożu mineralnym

ZALETY

- Możliwość stosowania jako masa finiszowa w przegrodach ogniochronnych (Q2, Q3, Q4)
- Idealna gładkość powierzchni
- Doskonała przyczepność
- Możliwość stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie)
- Mały skurcz podczas wiązania
- Wysoka odporność na spękania

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	B2/20/2 zgodnie z EN 13279-1:2008
Reakcja na ogień	A1 – całkowicie niepalny
Czas obróbki	60 minut
Zużycie wody	11 l / 25 kg
Dopuszczalna grubość	0-10 mm nakładane w jednej warstwie
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Zużycie	0,10 kg/m ² – szpachlowanie połączeń płyt g-k Norgips 1,0 kg/mm/m ² – całopowierzchniowe szpachlowanie powierzchni
Czas przydatności do użycia	12 miesięcy
Opakowanie	Worek 25 kg (48 szt. na palecie)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Opak.	Nazwa	Opis	Opak.	Nazwa	Opis
	NORGIPS START	Gips szpachlowy		NORGIPS START&FINISH	Gipsowa dwufunkcyjna masa szpachlowa



Płyta + Profil + **Masa** + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie (mm)	Ilość na palecie		Numer GTIN
	(szt.)	(kg)	
25	48	1 200	5907651697427

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z kurzu, pyłu i luźnych cząstek.

Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych nie wymagają gruntowania. Chłonne podłoża mineralne należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym, zaś gładkie powierzchnie betonowe gruntem poprawiającym przyczepność.

NAKLADANIE MASY

Gładź gipsowa Norgips przeznaczona jest do nakładania ręcznego. Przygotowaną masę należy nakładać przy pomocy odpowiednich szpachli lub pac z materiałów nierdzewnych, w warstwach o maksymalnej grubości jednej warstwy do 10 mm. Po wyschnięciu należy powierzchnię przeszlifować ręcznie lub mechanicznie, stosując papier ścierny lub siateczkę ścierną o ziarnistości P180 do P240.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

PRZYGOTOWANIE MASY

Masę szpachlową należy stopniowo wsypać do naczynia wypełnionego czystą wodą w proporcji 11 l wody na 25 kg suchej mieszanki i wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednolitej konsystencji. Masę szpachlową po zmieszaniu z wodą należy zużyć w przeciągu 60 minut.

DODATKOWE INFORMACJE

- Masę szpachlową należy stosować w temperaturach od +5°C do +25°C.
- Przechowywać w suchych pomieszczeniach na drewnianych paletach, w zamkniętych workach.
- Do rozrabiania i szpachlowania używać czystych, nierdzewnych naczyń i narzędzi – w przeciwnym razie czas obróbki ulegnie skróceniu.
- Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
- Więcej informacji na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.