

NORGIPS EXTRA FINISH

NORGIPS®

Gotowa finiszowa masa szpachlowa do szpachlowania połączeń płyt g-k i cienkowarstwowego szpachlowania podłoży mineralnych



OPIS PRODUKTU

- Finiszowe szpachlowanie połączeń płyt g-k (Q2)
- Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni płyt g-k (Q3, Q4)
- Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni o podłożu mineralnym
- Wypełnianie zarysowań na powierzchni o podłożu mineralnym
- Szpachlowanie powierzchni o niskiej przyczepności

ZALETY

- Możliwość stosowania jako masa finiszowa w przegrodach ogniochronnych (Q2, Q3, Q4)
- Doskonała przyczepność
- Idealna gładkość powierzchni
- Podwyższona odporność powierzchni na uszkodzenia mechaniczne
- Możliwość stosowania w środowisku o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie)
- Wysoka odporność na spękania
- Możliwość mechanicznej aplikacji
- Możliwość zastosowania na podłożu żywicznym

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	2A zgodnie z EN 13963:2005 AC 2006
Reakcja na ogień	A2-s1, d0 – niepalny
Dopuszczalna grubość	0-3 mm nakładane w jednej warstwie
Temperatura stosowania	Min. 10°C
Zużycie	0,10 kg/m ² – szpachlowanie połączeń płyt g-k Norgips (Q1) 1,5 kg/mm/m ² – całopowierzchniowe szpachlowanie powierzchni (Q3, Q4)
Czas przydatności do użycia	12 miesięcy
Opakowanie	Wiaderka: 5,4 kg (18 lub 48 szt. na palecie), 20 kg (8 lub 33 szt. na palecie) 28 kg (8 lub 33 szt. na palecie)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Opak.	Nazwa	Opis	Opak.	Nazwa	Opis
	NORGIPS START	Gips szpachlowy		NORGIPS START & FINISH	Gotowa dwufunkcyjna masa szpachlowa



Płyta + Profil + **Masa** + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie (kg)	Ilość na palecie		Numer GTIN
	(szt.)	(kg)	
5,4	18	97,2	5907651698974
5,4	48	259,2	5907651698974
20	8	160	5907651696673
20	33	660	5907651696673
28	8	224	5907651696574
28	33	924	5907651696574

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z tłuszczu, kurzu, pyłu i luźnych cząstek. W przypadku nakładania na powierzchnie o małej przyczepności (np. farby olejne), przed nałożeniem masy należy je zmatowić np. za pomocą papieru ściernego, a następnie oczyścić z pyłu i luźnych cząstek. Chłonne i niestabilne podłoża należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym.

PRZYGOTOWANIE MASY

Przed nałożeniem masy należy ją lekko wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. W przypadku mechanicznego nakładania masy można ją nieco rozrzedzić przez dodanie czystej wody w porcjach nie większych niż 250 ml do uzyskania wymaganej konsystencji. Po dodaniu wody masę należy wymieszać. Do nakładania należy używać czystych narzędzi.

NAKLADANIE MASY

Masę można nakładać zarówno ręcznie jak i mechanicznie. Maksymalna grubość masy nakładanej w jednej warstwie nie może przekraczać 3 mm.

DODATKOWE INFORMACJE

- Masę szpachlową należy stosować w temperaturach powietrza i podłoża min. +10°C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze +1°C do +35°C nie narażając produktu na przemarzanie oraz działanie promieni słonecznych. Po krótkotrwałym zamarznięciu rozmrozić produkt w temperaturze pokojowej.
- Czas wysychania masy szpachlowej uzależniony jest od wysokości temperatury i wilgotności panującej w pomieszczeniu (z reguły wynosi do 12 godzin).
- Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
- Więcej informacji na www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.