NORGIPS S GKBI 12,5 mm typ H2

Płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci

OPIS PRODUKTU

Płyta gipsowo-kartonowa impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci. Płyta posiada obłożoną kartonem i spłaszczoną dłuższą krawędź oraz równo obciętą krawędź krótką. Do rdzenia gipsowego płyty dodana jest substancja hydrofobowa (parafina lub silikon) oraz włókno szklane (dotyczy płyt o szerokości 1200 mm).
Kolor – karton koloru zielonego z niebieskimi opisami.

ZASTOSOWANIE

Płyta gipsowo-kartonowa do zastosowania w budownictwie wewnątrz budynków. Przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takich jak np. łazienki czy kuchnie. W pomieszczeniach tych wilgotność względna może przekraczać 70%, lecz nie może być wyższa niż 85%, nie dłużej niż 10 h na dobę. Maksymalna temperatura stosowania wynosi 50°C. Płytę stosuje się jako poszycie ścian działowych i osłonowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych i obudowy poddaszy.

Uwaga - jeżeli do powierzchni ścian działowych i okładzin ściennych będą przyklejane płytki ceramiczne, należy zastosować poszycie z dwóch warstw płyt.

Na powierzchni płyt, do których mają być przyklejane płytki ceramiczne, należy zastosować izolację z folii w płynie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Rodzaj krawędzi	NORGIPS S (KS)
Reakcja na ogień	A2-s1, d0
Wytrzymałość na zginanie [N]:	
kierunek wzdłużny	≥550
kierunek poprzeczny	≥210
Współczynnik oporu dyfuzyjnego [μ]	10
Całkowite wchłanianie wody [%]	≤10
Powierzchniowe wchłaniane wody [g/m^2]	160
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]	0,25 W/(m*K)

Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

ZALETY

- **Impregnowana.** Dzięki impregnacji płyta posiada właściwości zmniejszonego wchłaniania wody.
- **Mała masa.** Łatwy i prosty transport płyt przy montażu.
- **Krawędź S.** Spłaszczenie krawędzi wzdłużnej ułatwia wykończenie styku płyt. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu i zastosowaniu systemowych mas szpachlowych Norgips oraz taśm spoinowych do wykończenia spoiny uzyskujemy połaczenie o maksymalnej wytrzymałości.

Krawędź **NORGIPS S**

WYMIARY I PAKOWANIE

Grubość	Szerokość	Długość	Ilość na palecie		Masa płyt [kg/m^2]		Numer
(mm)	(mm)	(mm)	(szt.)	(m^2)	1 m^2	Paleta	GTIN
12,5	1200	2000	64	153,60	7,0	1075	5907651691791
12,5	1200	2600	64	199,68	7,0	1395	5907651691616
12,5	1200	3000	64	230,40	7,0	1613	5907651691760
12,5	900	1800	64	103,76	7,6	788	5907651696109
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	1167	5907651696086
12,5	600	1200	128	92,16	7,6	700	5907651693603
12,5	600	900	128	69,12	7,6	525	5907651693665

WSKAZÓWKI

Płyty gipsowo-kartonowe NORGIPS należy stosować wg zaleceń systemu NORGIPS. Składowanie: płyty należy składować na płaskim podłożu, najlepiej na palecie. Należy chronić przed zawilgoceniem Transport na placu budowy: płyty g-k przenosimy krawędzią ciętą w pionie.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

INFORMACJE DODATKOWE

Norma: EN 520:2004+A1:2009 "Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań".

Deklaracje Właściwości Użytkowych: dostępne na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. **+ 48 605 338 181**

www.**norgips**.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.