

NORGIPS STRONG FILLER

Gips do spoinowania
płyt gipsowo-kartonowych bez taśmy

NORGIPS®

OPIS PRODUKTU

- Norgips Strong Filler jest wysokiej jakości modyfikowaną polimerami masą szpachlową na bazie gipsu przeznaczoną do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych bez stosowania taśmy lub z zastosowaniem taśmy zbrojącej.

ZASTOSOWANIE

- Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych wzmocnionych taśmą zbrojącą (Poziom szpachlowania Q1)
- Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych bez wzmocnienia taśmą zbrojącą, jeżeli producent płyt dopuszcza takie rozwiązanie (Poziom szpachlowania Q1)
- Finiszowe szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych (poziom szpachlowania Q2)
- Cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych oraz podłoży mineralnych (poziom szpachlowania Q3 oraz Q4)
- Wypełnianie uszkodzeń i ubytków powierzchni płyt g-k oraz tynków gipsowych i cementowo-wapiennych
- Wtapienie taśm zbrojących i osadzanie narożników w płytach g-k

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	4B zgodnie z EN 13963:2014
Reakcja na ogień	A1 – całkowicie niepalny
Czas obróbki	70 minut
Zużycie wody	7,25-7,5 l/12,5 kg; 2,9-3 l/5 kg
Dopuszczalna grubość	do 8 mm - nakładane w jednej warstwie
Temperatura stosowania	+5 do +25°C
Zużycie	Zużycie wynosi 0,2 kg/m ² (szpachlowanie połączeń płyt g-k Q1), 0,1 kg/m ² (finiszowe szpachlowanie Q2) i 1 kg/m ² /1 mm (cienkowarstwowe szpachlowanie Q3 i Q4)
Czas przydatności do użycia	6 miesięcy
Opakowanie	Worek 12,5 kg (72 szt. na palecie), worek 5 kg (200 szt. na palecie)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Opak.	Nazwa	Opis	Opak.	Nazwa	Opis
	NORGIPS FINISH	Gładź gipsowa		NORGIPS EXTRA FINISH	Gotowa finiszowa masa szpachlowa



Płyta + Profil + Masa + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS



ZALETY

- Możliwość stosowania w przegrodach ogniochronnych w zakresie (Q1 – Q4)
- Możliwość spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych bez wzmocnienia taśmą zbrojącą, jeżeli producent płyt dopuszcza takie rozwiązanie
- Doskonała przyczepność
- Wysoka wydajność
- Możliwość stosowania w środowiskach o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie)
- Mały skurcz podczas wiązania
- Wysoka odporność na spękania
- Możliwość szpachlowania całych powierzchni
- Łatwe szlifowanie mechaniczne

WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie		Ilość na palecie	
(kg)	(szt.)	(kg)	(kg)
12,5	72	900	
5	200	1 000	

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z kurzu, pyłu i luźnych cząstek.

Przed nałożeniem masy na krawędzie cięte, należy odpylić je używając wilgotnego pędzla.

SZPACHLOWANIE POŁĄCZEŃ PŁYT G-K

W celu uzyskania warstwy konstrukcyjnej spoiny należy nanieść na połączenia płyt g-k warstwę masy szpachlowej a następnie wtopić w nią taśmę zbrojącą. Po związaniu warstwy należy nanieść na nią drugą warstwę masy szpachlowej na szerokości ok. 10-15 cm (poziom szpachlowania Q1). Można pominąć wtopienie taśmy zbrojącej jeżeli producent płyt dopuszcza takie rozwiązanie.

Po związaniu należy nanieść na spoinę finiszową warstwę masy szpachlowej na szerokość ok. 15-20 cm. Po wyschnięciu należy usunąć nadmiar masy przy pomocy papieru ściernego lub siateczki ściernej. W celu uzyskania powierzchni o jednolitej strukturze należy nanieść na całą powierzchnię cienką warstwę masy szpachlowej grub. ok 0,5 - 1 mm. Do szlifowania całych powierzchni zalecane są szlifierki mechaniczne.

Maksymalna grubość masy nakładanej w jednej warstwie nie może przekraczać 8 mm.

PRZYGOTOWANIE MASY

Masę szpachlową należy stopniowo wsypać do naczynia wypełnionego czystą wodą w proporcji 0,6 l wody na 1 kg suchej mieszanki i wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednolitej konsystencji. Masę szpachlową po zmieszaniu z wodą należy zużyć w przeciągu 70 minut.

DODATKOWE INFORMACJE

- Masę szpachlową należy stosować w temperaturach od +5°C do +25°C.
- Przechowywać w suchych pomieszczeniach na drewnianych paletach, w zamkniętych workach.
- Do rozrabiania i szpachlowania używać czystych, nierdzewnych naczyń i narzędzi – w przeciwnym razie czas obróbki ulegnie skróceniu.
- Okres przydatności do użycia wynosi 6 miesięcy.
- Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warszawa

tel. **+48 22 36 96 330**

faks **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę

produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.