

NORGIPS FINISH MEGA

NORGIPS®

Gotowa finiszowa masa szpachlowa przeznaczona do uzyskiwania gładkich powierzchni na podłożach mineralnych.



Zeskanuj kod QR
i zobacz więcej informacji



OPIS PRODUKTU

- Finiszowe szpachlowanie połączeń płyt g-k (Q2)
- Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni płyt g-k (Q3, Q4)
- Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni o podłożu mineralnym

ZALETY

- Doskonała przyczepność
- Idealna gładkość powierzchni
- Mały skurcz
- Możliwość stosowania w środowisku o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie)
- Możliwość mechanicznej aplikacji
- Możliwość stosowania jako masa finiszowa w przegrodach ogniochronnych (Q2, Q3, Q4)

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	EN 15824:2017
Reakcja na ogień	A2-s1, d0 – niepalny
Dopuszczalna grubość	0-3 mm nakładane w jednej warstwie
Temperatura stosowania	od +10°C do +25°C
Zużycie	0,10 kg/m ² – wypełnianie krawędzi płyt g-k (Q2); 1,5 kg/m ² /mm – całopowierzchniowe szpachlowanie powierzchni (Q3, Q4)
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Czas przydatności do użycia	12 miesięcy
Opakowanie	Wiaderka: 20 kg (33 szt. na palecie)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Opakowanie	Nazwa	Opis
	NORGIPS Start	Gips szpachlowy

Opakowanie	Nazwa	Opis
	NORGIPS Start&Finish	Gotowa dwufunkcyjna masa szpachlowa



Płyta + Profil + **Masa** + Akcesoria = **Rozwiązanie NORGIPS**

NORGIPS FINISH MEGA

WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie (kg)	Ilość na palecie (szt.)	(kg)	Numer GTIN
20	33	660	5905937000626

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z tłuszczu, kurzu, pyłu i luźnych cząstek. Chłonne i niestabilne podłoża należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym, np. Knauf Universalgrund.

NAKŁADANIE MASY

Masę można nakładać zarówno ręcznie przy pomocy szpachli lub wałka do aplikacji gładzi jak i mechanicznie. Maksymalna grubość masy nakładanej w jednej warstwie nie może przekraczać 3 mm.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5°C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

PRZYGOTOWANIE MASY

Przed nałożeniem masy należy ją lekko wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. W przypadku mechanicznego nakładania masy można ją nieco rozrzedzić przez dodanie czystej wody. Po dodaniu wody masę należy wymieszać. Do nakładania należy używać czystych narzędzi.

DODATKOWE INFORMACJE

- Masę szpachlową należy stosować w temperaturach powietrza i podłoża od +10°C do +25°C.
- Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze +1°C do +35°C nie narażając produktu na przemarzanie oraz działanie promieni słonecznych.
- Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
- Więcej informacji na www.norgips.pl.



NORGIPS Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 50 (The Park Warsaw)
02-255 Warszawa
tel. +48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.