

NORGIPS FINISH MEGA

NORGIPS®

Gotowa finiszowa masa szpachłowa przeznaczona do uzyskiwania gładkich powierzchni na podłożach mineralnych



OPIS PRODUKTU

- Finiszowe szpachlowanie połączeń płyt g-k (Q2)
- Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni płyt g-k (Q3, Q4)
- Całopowierzchniowe cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni o podłożu mineralnym

ZALETY

- Doskonała przyczepność
- Idealna gładkość powierzchni
- Mały skurcz
- Możliwość stosowania w środowisku o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie)
- Możliwość mechanicznej aplikacji
- Możliwość stosowania jako masa finiszowa w przegrodach ogniochronnych (Q2, Q3, Q4)

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ	EN 15824:2017
Reakcja na ogień	A2-s1, d0 – niepalny
Dopuszczalna grubość	0-2 mm nakładane w jednej warstwie
Temperatura stosowania	od +10°C do +25°C
Zużycie	0,10 kg/m ² – wypełnianie krawędzi płyt g-k (Q2); 1,5 kg/m ² /mm – całopowierzchniowe szpachlowanie powierzchni (Q3, Q4)
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Czas przydatności do użycia	12 miesięcy
Opakowanie	Wiaderka: 20 kg (33 szt. na palecie)

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Opak.	Nazwa	Opis	Opak.	Nazwa	Opis
	NORGIPS START	Gips szpachlowy		NORGIPS START & FINISH	Gotowa dwufunkcyjna masa szpachłowa



Płyta + Profil + **Masa** + Akcesoria = Rozwiązanie NORGIPS

WYMIARY I PAKOWANIE

Opakowanie (kg)	Ilość na palecie		Numer GTIN
	(szt.)	(kg)	
20	33	660	5905937000626

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne, suche, oczyszczone z tłuszczu, kurzu, pyłu i luźnych cząstek. Chłonne i niestabilne podłoża należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym, np. Knauf Universalgrund

PRZYGOTOWANIE MASY

Przed nałożeniem masy należy ją lekko wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. W przypadku mechanicznego nakładania masy można ją nieco rozrzedzić przez dodanie czystej wody. Po dodaniu wody masę należy wymieszać. Do nakładania należy używać czystych narzędzi.

NAKLADANIE MASY

Masę można nakładać zarówno ręcznie przy pomocy szpachli lub wałka do aplikacji gładzi jak i mechanicznie. Maksymalna grubość masy nakładanej w jednej warstwie nie może przekraczać 2 mm.

WARUNKI WYKONANIA

Montaż rozwiązań suchej zabudowy Norgips należy wykonywać po zakończeniu prac mokrych, po których należy przewietrzyć lub osuszyć pomieszczenie, w taki sposób, aby zredukować wilgotność powietrza.

Instalowanie płyt gipsowo-kartonowych oraz szpachlowanie połączeń należy realizować przy założeniach, że temperatura powietrza w pomieszczeniu nie jest niższa niż +5 °C, a wilgotność powietrza nie przekracza 70%.

DODATKOWE INFORMACJE

- Masę szpachlową należy stosować w temperaturach powietrza i podłoża od +10°C do +25°C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temperaturze +1°C do +35°C nie narażając produktu na przemarzanie oraz działanie promieni słonecznych. Po krótkotrwałym zamarznięciu rozmrozić produkt w temperaturze pokojowej.
- Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
- Więcej informacji na www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50,
02-255 Warszawa
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty,

zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie pytań prosimy o kontakt z działem technicznym Norgips / reprezentantem Norgips.